



SCHEDA TECNICA Art. POINT S1P SRC

Cod. RL 20036

“PUNTALE TRASPIRANTE”

CALZATA 11
TAGLIE 35-48

CALZATURA TIPO “A”
PESO TG 42: 520 grammi

“Defaticante con il 54% di energia in più nell’ammortizzazione dinamica”

COMPONENTI

TOMAIO FORATO + INS.

FODERA ANTERIORE
FODERA POSTERIORE
GIRELLO
SOFFIETTO
ALLACCIATURA PORTAOCCHIELLI
SOTTOPIEDE E SOLETTA ANTIFORO:
PUNTALE
SOTTOPUNTALE
COPRISOTTOPIEDE
SUOLA INTERMEDIA
INSERTO DEFATICANTE
SUOLA USURA CON TACCO

DESCRIZIONE

Pelle scam.grigia SP.2 -2,2 mm.
Inserti reflex traspiranti
Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm
wing tex verde a tunnel d'aria traspirante
Reflex traspi + MTP 10 mm.
spice nero+ wing tex +reflex+imbot MTP10 mm.
5 occhielli zincati +Pelle scamosciata
Save & flex PLUS Non metallica perf 0
AIR-TOE Alluminio “con membrana”
in gomma antipiegia
Poly soft antisudore,antimicotico
Poliuretano Espanso antistatico den.045
Infinergy (basf)
Poliuretano Compatto antistatico,
antiolio,antiscivolo dens.1,12

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (3 mg/Kg)
Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)
Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente , azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)

Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC

Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

Soletta antiforo non metallica: Multi Protection Zero 0+ (Perforazione Zero)

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE “AIR-TOE ALLUMINIO”

Resistenza all'urto mm

Resistenza alla compressione mm

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA

Resistenza alla perforazione N

Resistenza elettrica della calzatura

- in ambiente umido MΩ

- in ambiente secco MΩ

(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10⁵ a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10⁹)

TOMAIO

Impermeabilità dinamica del tomaio:

Assorbimento Acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapor d'acqua mg/cm² h

Coefficiente di permeabilità mg/cm² h

Permeabilità al vapor d'acqua mg/cm² h fodera

Coefficiente di permeabilità mg/cm² (fodera)

Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)

Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)

Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi(variaz. % Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2011

con metodo EN 13287: 2012 SRA+SRB=SRC

NORMA EN ISO

20345:2011

VALORE

OTTENUTO

≥ 14

16

≥ 14

18

≥ 1100

1300

≥ 0,1 MΩ

86MΩ

≤ 1000 MΩ

290 MΩ

≥ 60

-

≤ 30 %

-

≤ 0,2 gr

-

≥ 0,8

4,4

≥ 15

43,2

≥ 2

4,1

≥ 20

25,3

25600 cicli

No Foro

12800 cicli

No Foro

≥ 400

No Foro

≤ 150

55

≤ 4

3

≥ 4

4.9

≤ 12

1

≥ 20

34

≥ 0,18

0,32

≥ 0,32

0,82